

表 1(续)

元素	化学成分范围(质量分数)/%	允许偏差/%
V	$\leq 0.50$	$\pm 0.05$
	$> 0.50 \sim 5.00$	$\pm 0.15$
	$> 5.00 \sim 6.00$	$\pm 0.20$
	$> 6.00 \sim 10.00$	$\pm 0.30$
	$> 10.00 \sim 20.00$	$\pm 0.40$
B	$\leq 0.005$	$\pm 0.001$
Zr	$\leq 4.00$	$\pm 0.15$
	$> 4.00 \sim 6.00$	$\pm 0.20$
	$> 6.00 \sim 10.00$	$\pm 0.30$
	$> 10.00 \sim 20.00$	$\pm 0.40$
Ni	$\leq 1.00$	$\pm 0.03$
Pd	$\leq 0.10$	$\pm 0.005$
	$> 0.10 \sim \leq 0.250$	$\pm 0.02$
Nb	$\leq 1.00$	$\pm 0.10$
	$> 1.00 \sim 5.00$	$\pm 0.15$
	$> 5.00 \sim 7.00$	$\pm 0.20$
	$> 7.00 \sim 10.00$	$\pm 0.25$
	$> 10.00 \sim 15.00$	$\pm 0.30$
	$> 15.00 \sim 20.00$	$\pm 0.35$
	$> 20.00 \sim 30.00$	$\pm 0.40$
Nd	$\leq 1.00$	$\pm 0.10$
	$> 1.00 \sim 2.00$	$\pm 0.20$
Ta	$\leq 0.50$	$\pm 0.05$
Ru	$\leq 0.07$	$\pm 0.005$
	$> 0.07$	$\pm 0.01$
Y	$\leq 0.005$	$+0.001$
其他元素(单一)	$\leq 0.10$	$+0.02$

注：当铁和硅元素为杂质时，其偏差取正偏差。